BRIQUE RÉFRACTAIRE DENSE
COULIS RÉFRACTAIRE AA 40/42%

PRESENTATION :

Poudre sèche livrée en sacs papier neutres de 20 Kg.
Palette houssée de 1T280

COMPOSITION :

Nature du liant	argile
Nature de l'agrégat	chamotte

CARACTERISTIQUES :

Granulométrie	< 1 mm
Nature de la prise	céramique
Température maxi d'utilisation	1300°
Eau de gâchage	en fonction de la consistance désirée
Temps de conservation	pas de date limite dans des conditions normales à l'abri

UTILISATIONS :

Jointoiement des briques réfractaires denses ou isolantes.
Confection des joints de dilatation et d'isolation entre deux ouvrages.
Adjuvant pour bétons projetables.

ANALYSE CHIMIQUE :

(sur matière cuite)

SiO2	55.10
Al2 O3	41.10
Ti O2	1.40
Fe 2 O3	1.60
Ca O	0.30
Mg O	0.20
K2 O	0.80
Na 2 O	0.10

DISTRISOL
27-29, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris - FRANCE
Tél. +33 (0)1 44 68 79 60 - Fax +33 (0)1 44 68 79 61