

Le **BLAKPOL** est un ciment prêt à l'emploi pour tout jointoiment de briques.  
*BLAKPOL is cement ready for use for all brick linings.*

Température de service : <i>Service temperature :</i>	1650	°C
Composition chimique : <i>Chemical composition :</i>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 43 SiO <sub>2</sub> 52 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1,2	%
Densité : <i>Density :</i>	1900	Kg / m <sup>3</sup>
Résistance à la compression <i>Cold crushing strength :</i> (1N/mm <sup>2</sup> =10,2 kg/cm <sup>2</sup> )	- 2,3	%
Module de rupture à 110 °C: <i>Modulus of rupture at 110 °C:</i>	20	N / mm <sup>2</sup>
Conditionnement : BIDON 30 kg Packing : PAIL 30 kg		